



VINIL AUTO ADESIVO

Branco Brilho e Branco Fosco

Ref. *Apollo 80*

Descrição:

Filme: PVC, 80 micron

Adesivo: Transparente Permanente

Superfície: Brilhante ou Fosca

Liner: 100g/m²

Durabilidade esperada: 1 ano (externa)

Larguras: 1,06 / 1,27 / 1,52

Características:

1. Excelente printabilidade e manuseio.
2. Boa estabilidade dimensional após a aplicação.
3. Fácil aplicação na maioria dos substratos.

Aplicações:

Amplamente usado em painéis publicitários, publicidade interna e externa, eventos e outras finalidades promocionais.

O produto é ideal para impressão com tinta solvente, eco-solvente, UV e serigrafia. Faça testes com a tinta antes de imprimir o material.

Dados Técnicos:

Condição de teste: temperatura interior entre 2° e 23C, umidade relativa entre 5 e 50%. Base em alumínio, vidro e chapa de aço.

Itens de Teste:	Unidade	Método de Teste	Valor Médio
Espessura PVC	Micron	GB/T6672-2001	80 + 10
Peso Liner	g/m ²	GB4669-1995	100 + 10
Peso Produto Final	g/m ²	GB4669-1995	225 + 20
Adesão Inicial	N/25mm	FTM 9	> 5
24h, 180°descasca	N/25mm	FTM 1	> 8
Estabilidade Dimensional MD	mm	FTM 14	> 1.8
Estabilidade Dimensional CD	mm	FTM 14	> 1.5
Resistência à Tração MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	> 35
Resistência à Tração CD	N/25mm	GB/T11040.1-2006	> 25
Temperatura de Construção	*C		20 ~ 10
Temperatura Aplicável	*C		- 20 ~+ 70

***As informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**



Condição de Armazenamento:

O produto precisa ser armazenado em sua embalagem original e com os materiais de proteção originais. Devem ser armazenados hermeticamente e verticalmente. Não exponha à luz direta do sol ou fontes de calor 5°C e 25°C e a uma umidade relativa entre 15% e 50%. Nessas condições o produto pode ser armazenado no período de um ano.

Ambiente de Produção:

Recomenda-se a utilização do produto a uma temperatura entre 5°C e 25°C, umidade relativa entre 15% e 50%, ambiente limpo e sem poeira. O produto deve ser transferido para o ambiente de impressão a partir do ambiente armazenado (o período de repouso depende do ambiente de armazenamento). Quando imprimir, a temperatura da tinta deve estar entre 18°C e 28°C e a do equipamento a 30°C (pré-aquecimento). Como é fácil o solvente da tinta causar inchaço do adesivo durante a impressão, sugerimos manter margens suficientes ao imprimir, fazer o corte, laminação a frio e colar após a imagem secar completamente.

Ambiente de Aplicação:

Temperatura entre 10°C e 20°C, umidade relativa entre 15% e 50%, colando em superfície plana, lisa e limpa (sem poeira no ar e assentada). São necessárias mais de 2 horas para a manutenção ante de laminar.

Observações Importantes:

As informações mencionadas nesta ficha de dados do produto baseiam-se em testes que foram executados pelo fabricante. As informações sempre representam uma média, um valor mínimo ou um valor máximo. É apenas uma informação, sem garantia. Cabe ao usuário final decidir se o produto é ou não adequado para a sua aplicação específica.